





# Betonin halkeamien injektointi- aineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009

Luottamuksellisuus: Julkinen

Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009	
Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Tiehallinto	Asiakkaan viite -
Projektin nimi	Projektin numero
Raportin laatija Liisa Salparanta	Sivujen/liitesivujen lukumäärä 8 s.
Avainsanat betoni, korjaus, halkeama, injektointi, imeytys, sulkuaine	Raportin numero VTT-R-06016-09
Tiivistelmä <p>Näitä koeohjeita käytetään tutkittaessa soveltuuko betonin halkeamien injektointiaine, imeytysaine tai sulkuaine Tiehallinnon ulkobetonirakenteiden korjauksiin. Koetulosten perusteella Tiehallinto päättää aineiden hyväksynnästä käyttöönsä. Tiehallinto julkaisee hyväksytyt tuotteet SILKO-ohjeistossa, joka on saatavissa Tiehallinnon internet-sivuilta osoitteesta <a href="http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/silko1.htm">http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/silko1.htm</a>.</p> <p>Injektointiaineiden koeohjelma on eurooppalaisen standardin EN 1504-5 mukainen. Tässä koeohjelmassa ilmoitetaan mitkä EN 1504-5:n tiettyihin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut kokeet Tiehallinto edellyttää tehtäväksi aina ja mitkä EN 1504-5:n kokeista eivät sisälly SILKO-koeohjelmaan.</p> <p>EN 1504-5 ei koske imeytys- eikä sulkuaineita, joiden koeohjelmat esitetään tässä kokonaan.</p> <p>Koeohjelmien lisäksi tämä ohje sisältää Tiehallinnon asettamat hyväksymiskriteerit.</p>	
Luottamuksellisuus	Julkinen
Espoo, 25.8.2009 Laatija	
	Hyväksyjä 
Liisa Salparanta Tutkija	Markku Leivo Erikoistutkija
VTT:n yhteystiedot VTT, PL 1000, 02044 VTT, puh. 020 722 111 (vaihde), fax 020 722 7002	
Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja VTT Kirjaamo	
<i>VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.</i>	

## Sisällysluettelo

1	Johdanto.....	3
2	Injektointiaineet.....	3
3	Imeytysaineet .....	3
4	Sulkuaineet.....	5
5	Väri ja vaikutus betonin ulkonäköön .....	7
6	Tunkeuma.....	7
6.1	Periaate.....	7
6.2	Koekappaleet ja niiden esikäsittely .....	7
6.3	Koemenettely .....	7
6.4	Koetulokset .....	7
7	Levitettävyyys.....	8
8	Poistettavuus.....	8
8.1	Periaate.....	8
8.2	Koekappaleet ja niiden esikäsittely .....	8
8.3	Koemenettely .....	8
8.4	Koetulokset .....	8
	Lähdeviite .....	8

## 1 Johdanto

Näitä ohjeita käytetään betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden tutkimiseen. Näiden ohjeiden mukaisten kokeiden tulosten perusteella Tiehallinto päättää aineiden hyväksynnästä käyttöönsä. Hyväksytyt tuotteet julkaistaan SILKO-ohjeistossa. SILKO-ohjeet ovat vapaasti saatavissa Tiehallinnon internet-sivuilta osoitteesta <http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/silko1.htm>.

Koeohjelma on eurooppalaisen standardin EN 1504-5 mukainen. Lisäksi tehdään injektointiaineen väriarvio. Tässä koeohjelmassa ilmoitetaan mitkä EN 1504-5:n tiettyihin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut kokeet Tiehallinto edellyttää tehtäväksi aina ja mikä EN 1504-5:ssä esitetyt kokeet eivät sisälly SILKO-koeohjelmaan.

EN 1504-5 ei koske imeytys- eikä sulkuaineita. Tässä julkaisussa esitetään imeytys- ja sulkuaineiden koeohjelmat kokonaisuudessaan.

Tässä ohjeessa esitetään myös Tiehallinnon asettamat hyväksymiskriteerit.

Muut kuin standardien mukaiset koemenetelmät kuvataan tämän ohjeen luvuissa 5 - 8.

## 2 Injektointiaineet

Injektointiaineiden SILKO-koeohjelma ja hyväksymiskriteerit ovat standardin EN 1504-5 mukaiset seuraavin täsmennyksin:

- EN 1504-5, Taulukko 1.a:
  - Vinoleikkaustartunta (H,P) Pakollinen koe
  - Lasittumislämpötila (P) Ei ole SILKO-koe
  - Kloridipitoisuus (H) Valmistajan ilmoitettava
- EN 1504-5, Taulukko 1.b:
  - Vesitiiviys (P) Vapaaehtoinen koe
  - Lasittumislämpötila (P) Ei ole SILKO-koe
- EN 1504-5, Taulukko 1.c:
  - Korroosiokäyttäytyminen (P) Ei ole SILKO-koe
    - (P) reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävät injektointiaineet
    - (H) hydraulisen sideaineen sisältävät injektointiaineet

Lisäksi arvioidaan kovettuneen injektointiaineen väri.

## 3 Imeytysaineet

Imeytysaineiden pakolliset perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit esitetään Taulukoissa 1 ja 2. Imeytysaineille ei ole vapaaehtoisia SILKO-kokeita. Taulukko 1 koskee reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältä-

viä imeytysaineita. Taulukko 2 koskee hydraulista sideainetta sisältäviä imeytysaineita.

Taulukko 1. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien imeytysaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit.

Ominaisuus	Koemenetelmä	Hyväksymiskriteeri
<b>Perusominaisuudet</b>		
Tuotetunnistus	Infrapuna-analyysi, (IR) EN 1767	-
Viskositeetti	EN ISO 3219 Viskositeetti mitataan 5 min sen jälkeen, kun aineen sekoittaminen on päättynyt. Ennen sekoittamista tuotteen erillisiä aineosia pidetään vakioämpötilassa 21 °C ± 2 °C. Ennen viskositeetin mittausta vastasekoitetun aineen lämpötila mitataan ja kirjataan. Aineiden, joiden kovettumisaika on alle 5 min, viskositeetti mitataan sekoittamattomista aineosista. /1/	-
Käyttöaika	EN ISO 9514 Testi suoritetaan kolmessa säilytys- ja testauslämpötilassa: 21 °C sekä valmistajan suosittelema alin ja korkein käyttölämpötila, toleranssi on ± 2 °C. /1/	
<b>Toimivuusominaisuudet</b>		
Leikkaustartunta	EN 12618-3	Arvostelu: + < 50 % ++ 50 - 100 % +++ > 100 % ehjän kappa- leen lujuudesta
Väriarvio	Silmämääräisarvio	-
Vaikutus betonin ulkonäköön	Silmämääräisarvio	-
Tunkeuma	Imeytetyn halkeaman täyttyneisyysmittaus	≥ 30 % halkeaman pinta- alasta on täyttynyt

Taulukko 2. Hydraulista sideainetta sisältävien imeytysaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit.

Ominaisuus	Koemenetelmä	Hyväksymiskriteeri
<b>Perusominaisuudet</b>		
Tuotetunnistus	Röntgendiffraktioanalyysi (XRD)	-
Virtausaika	EN 14117 Viskositeetti mitataan 5 min sen jälkeen, kun aineen sekoittaminen on päättynyt. /1/	-
Sitoutumisaika	EN 196-3	-
<b>Toimivuusominaisuudet</b>		
Leikkaustartunta	EN 12618-3	Arvostelu: + < 50 % ++ 50 - 100 % +++ > 100 % ehjän kappaleen lujudesta
Väriarvio	Silmämääräisarvio	-
Vaikutus betonin ulkonäköön	Silmämääräisarvio	-
Tunkeuma	Imeytetyn halkeaman täyttyneisyysmittaus	≥ 30 % halkeaman pinta-alasta on täyttynyt

## 4 Sulkuaineet

Sulkuaineiden pakolliset perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit esitetään Taulukoissa 3 ja 4. Taulukko 3 koskee reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältäviä sulkuaineita. Taulukko 4 koskee hydraulista sideainetta sisältäviä sulkuaineita. Sulkuaineille ei ole vapaaehtoisia SILKO-kokeita.

Taulukko 3. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien sulkuaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit.

Ominaisuus	Koemenetelmä	Hyväksymiskriteeri
<b>Perusominaisuudet</b>		
Tuotetunnistus	Infrapuna-analyysi, (IR) EN 1767	-
Viskositeetti	EN ISO 3219 Viskositeetti mitataan 5 min sen jälkeen, kun aineen sekoittaminen on päättynyt. Ennen sekoittamista tuotteen erillisiä aineosia pidetään vakio- lämpötilassa 21 °C ± 2 °C. Ennen viskositeetin mittausta vastasekoitetun aineen lämpötila mitataan ja kirjataan. Aineiden, joiden kovettumisaika on alle 5 min, viskositeetti mitataan sekoittamattomista aineosista. /1/	-
Käyttöaika	EN ISO 9514 Testi suoritetaan kolmessa säilytys- ja testauslämpötilassa: 21 °C sekä valmistajan suosittelema alin ja korkein käyttölämpötila, toleranssi on ± 2 °C. /1/	
<b>Toimivuusominaisuudet</b>		
Tartunta	EN 1542	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>
Väriarvio	Silmämääräisarvio	-
Vaikutus betonin ulkonäköön	Silmämääräisarvio	-
Levitettävyyys	Arvio	Ei saa olla liian hankala levittää
Poistettavuus	Arvio	-

Taulukko 4. Hydraulista sideainetta sisältävien sulkuaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit.

Ominaisuus	Koemenetelmä	Hyväksymiskriteeri
<b>Perusominaisuudet</b>		
Tuotetunnistus	Röntgendiffraktioanalyysi (XRD)	-
Virtausaika	EN 14117 Viskositeetti mitataan 5 min sen jälkeen, kun aineen sekoittaminen on päättynyt. /1/	-
Sitoutumisaika	EN 196-3	-
<b>Toimivuusominaisuudet</b>		
Tartunta	EN 1542	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>
Väriarvio	Silmämääräisarvio	-
Vaikutus betonin ulkonäköön	Silmämääräisarvio	-
Levitettävyyys	Arvio	Ei saa olla liian hankala levittää
Poistettavuus	Arvio	-

## 5 Väri ja vaikutus betonin ulkonäköön

Injektointiaineen väri arvioidaan läpinäkyvässä astiassa olevasta kovettuneesta aineesta.

Imeytysaineen vaikutus betonin ulkonäköön arvioidaan betonikoekappaleista, joiden pinnalle on levitetty tutkittavaa ainetta.

Sulkuaineen väriarvio tehdään betonikoekappaleille levitetystä kovettuneesta sulkuaineesta.

Koetuloksena ilmoitetaan ulkonäön ja värin sanallinen silmämääräisarvio sekä valokuvat.

## 6 Tunkeuma

### 6.1 Periaate

Mitataan imeytysaineen tunkeutumissyvyys määräleivyiseen betonin halkeamaan.

### 6.2 Koekappaleet ja niiden esikäsittely

Koekappaleet ovat kaksi betonipalkkia, 100 x 100 x 500 mm<sup>3</sup>.

Palkkeja säilytetään valun jälkeen 7 vrk vedessä ja tämän jälkeen 21 vrk 95...100 %:n suhteellisessa kosteudessa +20 ± 2 °C:n lämpötilassa. 28 vrk:n ikäisinä palkit taivutetaan murtoon. Toinen murretuista palkeista siirretään 14 vrk:ksi 65 ± 5 %:n suhteelliseen kosteuteen ja toinen vesijohtoveteen +20 ± 2 °C:n lämpötilaan.

### 6.3 Koemenettely

Vedessä säilytetyn palkin murtopinnoista poistetaan irtovesi. Sekä vedessä että 65 ± 5 %:n suhteellisessa kosteudessa säilytetyn palkin päät asetetaan murretut pinnat vastakkain siten, että muodostuu 0,2 mm:n levyinen tasaleveä halkeama. Palkkien ollessa vaaka-asennossa imeytysainetta imeytetään halkeamaan valmistajan ohjeen mukaisesti siten, että imeytys tapahtuu alaspäin.

Tuotteen kovettuttua tarkastetaan silmämääräisesti sulkeeko imeytysaine koko halkeaman. Palkit taivutetaan uudelleen murtoon. Murtopinnoista mitataan kuinka syväle aine peittää halkeamapinnan yhtenäisesti (=tunkeutumissyvyys) ja kuinka suuren osuuden halkeamapinnasta aine peittää (=täytyneisyys).

### 6.4 Koetulokset

Koetuloksina ilmoitetaan sulkeeko imeytysaine koko halkeaman, tunkeutumissyvyyden keskiarvo, suurin ja pienin arvo sekä halkeaman täytyneisyys prosentteina kummassakin kosteustilassa.



## 7 Levitettävyy

Sulkuaineiden levitettävyy arvioidaan muiden kokeiden koekappaleiden valmistuksen yhteydessä.

## 8 Poistettavuus

### 8.1 Periaate

Arvioidaan miten suurella työmäärällä sulkuaine saadaan irrotetuksi betonin pinnasta, betonin vaurioituminen sulkuainetta poistettaessa sekä miten sulkuaineen levittäminen ja poistaminen vaikuttaa betonin ulkonäköön.

### 8.2 Koekappaleet ja niiden esikäsittely

Koekappaleet ovat kaksi betonista käytävälaattaa. Toista laattaa säilytetään ennen koetta 14 vrk:n ajan  $65 \pm 5$  %:n suhteellisessa kosteudessa ja toista vedessä,  $+20 \pm 2$  °C:n lämpötilassa.

### 8.3 Koemenettely

Irtovesi poistetaan vedessä säilytetyn laatan pinnalta. Laattojen pinnalle levitetään noin 40 mm:n levyinen ja tuotteen ohjeessa ilmoitetun paksuinen noin 250 mm:n pituinen kaistale tutkittavaa tuotetta.  $65 \pm 5$  %:n suhteellisessa kosteudessa olleet laatat jätetään olosuhteeseen ja vedessä säilytetyt laatat siirretään 95...100 %:n suhteelliseen kosteuteen,  $+20$  °C:n lämpötilaan.

3 vrk:n kuluttua arvioidaan tuotteiden väri ja laatat valokuvataan. Sulkuaineet poistetaan laattojen pinnalta soveltuvien työvälinein. Poistettavuus arvioidaan. Lopuksi arvioidaan poistetun sulkuaineen vaikutus betonin ulkonäköön ja laatat valokuvataan.

### 8.4 Koetulokset

Koetuloksina esitetään arvio sulkuaineen poistamisen helppoudesta sekä arvio poistetun sulkuaineen vaikutuksesta laatan ulkonäköön. Lisäksi esitetään laatoista otetut valokuvat ennen ja jälkeen sulkuaineen poistamisen.

## Lähdeviite

1. EN 1504-5. Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 5: Betonirakenteiden injektointi. 2004. 32 s.